



# BACHL»»XPS®

Termékismertető

## Univerzális a szigetelőanyagok között

A Bachl XPS extrudált polisztirolhab univerzálisnak számít a szigetelőanyagok között. A szigetelőanyagot nagyon magas nyomásállóság, tökéletes szigetelési értékek, víz- és fagyásállóság valamint könnyű feldolgozás jellemzi. A Bachl XPS táblák széleskörűen alkalmazhatóak.

- » **Lábazat- és pincefal szigetelés**
- » **Hőhidmentesítés**
- » **Padlószigetelés**
- » **Magszigetelés**
- » **Lapostető szigetelés**

[www.bachl-xps.de](http://www.bachl-xps.de)

**BACHL**


## Termékismertető

EN 13164 szabványnak megfelelő polisztirol hablémez. Az egészségre káros FCKW és HFCKW üvegház hatáshoz hozzájáruló gázokat nem tartalmaz.


### Technikai és műszaki tulajdonságok

Tulajdonságok	BACHL XPS® 300	BACHL XPS® 300 G
Élképzés (Termékjelölés)	<b>GK</b> (BACHL XPS® 300) <b>SF</b> (BACHL XPS® 300-SF)	<b>GK</b> (BACHL XPS 300® G)
Felület	sima	ostyázott
DIN 410810 szerinti alkalmazás	DEO, DAA, PW, PB, WZ dh	DI, PW, WZ dh
Táblaméret	sima él 1250 × 600 mm lépcsős él 1265 × 615 mm hasznos felület 1250 × 600 mm	sima él 1250 × 600 mm
Lapvastagság	30 mm - 240 mm	30 mm - 240 mm
<b>Műszaki adatok</b>		
EN 13164 szerinti hővezetési tényező	30 - 80 mm 0,035 W / (m · K) 100 - 120 mm 0,038 W / (m · K) 140 - 240 mm 0,036 W / (m · K)	
Nyomószilárdság 10%-os összenyomódásnál EN 826 szerint	300 kPa = 30 to / m <sup>2</sup>	
EN 1606 szerint mért tartós nyomószilárdság Hosszantartó alaktartósság (50 év)	130 kPa = 13 to / m <sup>2</sup>	
Nedvességfelvétel	0	
EN ISO 4590 zártcellás	> 95 %	
EN 12086 szerinti páradiffúziós ellenállási érték	80 - 200 μ	
DIN EN 4102 szerinti éghetőség	B1	
DIN EN 13501-1 szerinti tűzveszélyességi besorolás	E	
EN 826 szerinti rugalmassági modulusz	12 N / mm <sup>2</sup>	
Tartós hőállóság max.	75 °C	


**Felületképzés igény szerint!**



**GK**  
egyeses szegély



**SF**  
lépcsős él



**G**  
ostyázott felület

[www.bachl-xps.de](http://www.bachl-xps.de)

**BACHL** Hőszigetelőanyag-gyártó Kft.

[www.bachl.hu](http://www.bachl.hu) · e-Mail: [bachl@bachl.hu](mailto:bachl@bachl.hu)

Telephelyek:

Röhrnbachi műanyagfeldolgozás, 94133 Röhrnbach, Tel. +49 (0) 8582/809-0, FAX +49 (0) 8582/809-320  
 Freyungi műanyagfeldolgozás, 94078 Freyung, Tel. +49 (0) 8551/9626-0, FAX +49 (0) 8551/9626-20  
 Bohumilicéi műanyagfeldolgozás, CZ-38481 Ckyně, Tel. +420 (0) 388/303-212, FAX +420 (0) 399/303-217  
 Tittlingi szigetelőanyag-gyár, 94104 Tittling, Tel. +49 (0) 8504/1607, FAX +49 (0) 8504/4572  
 Paitzdorfi szigetelőanyag-gyár, 07576 Ronneburg, Tel. +49 (0) 36602/30-0, FAX +49 (0) 36602/30-100  
 Brünni szigetelőanyag-gyár, CZ-66442 Modrice, Tel. +420 547 428 111, FAX +420 547 428 100  
 Tószegi szigetelőanyag-gyár, HU-5091 Tószeg, Tel. +36 (0) 56/586-500, FAX +36 (0) 56/586-498  
 Osztrák kereskedelmi lerakat, A-4782 St. Florian/Schärding, Tel. +43 (0) 7712/4661-0, FAX +43 (0) 7712/4912  
 Horvátországi kereskedelmi lerakat, HR-10090 Zagreb, Tel. +385 (0) 137/33761, FAX +385 (0) 137/33782  
 Lengyelországi kereskedelmi lerakat, PL-01-813 Warszawa, Tel. +48 (0) 22/7522952, FAX +48 (0) 22/7522948  
 Olaszországi kereskedelmi lerakat, I-39011 Völlan/Lana, Tel. +39 0473/557059, FAX +39 0473/557431  
 Romániai kereskedelmi lerakat, RO-3400 Cluj-Napoca, Tel. +40 (0) 264/420332, FAX +40 (0) 264/420334

A nyomtatványban szereplő adatok jelenlegi ismereteinket és tapasztalatainkat tükrözik. Az itt közölt adatok változtatásának jogát fenntartjuk.

